

Evo

I grupa cenowa

Skład

100% Poliester

Gramatura

320 g/m²

Atesty

- odporność na ścieranie - 180000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2)
- odporność na piling - 5 (PN-EN ISO 12945-2)
- trudnozapałność - papieros (BS EN 1021-1)
- trudnozapałność - zapalka (BS EN 1021-2)
- odporność na światło - 4-5 (EN ISO 105-B02)
- oznaczenie formaldehydu (PN-EN ISO 14184-1)
- odporność barwy na rozpuszczalniki organiczne - 5 (PN-EN ISO 105-X-05)
- odporność barwy na działanie potu - 5 (PN-EN ISO 105-E04)
- oznaczenie zawartości związków azowych (PN-EN 14362-1)
- odporność barwy na tarcie - 4-5 (PN-EN ISO 105-X12)
- odporność na przesunięcie w szwie - 3 mm, kat. A (PN-EN ISO 13936-2)
- odporność barwy na płamienie wodą - 5 (BS EN ISO 105 E16)




EV-14




EV-1



EV-11



EV-25



EV-10



EV-2



EV-24



EV-5

Next

I grupa cenowa

Skład

100% Poliester

Gramatura


340 g/m²

Atesty

- odporność na ścieranie - 100000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 12947-2)
- odporność na piling - 5 (PN-EN ISO 12945-2)
- trudnozapałność - papieros (PN-EN 1021-1)
- trudnozapałność - zapalka (PN-EN 1021-2)
- odporność na światło - 5 (PN-EN ISO 105-B02)



NX-10



NX-12



NX-14




NX-16



NX-15



NX-11



NX-1



NX-7

Kolory wykończeń w druku mogą różnić się od rzeczywistych.

Cura

II grupa cenowa

Skład

98% poliester z recyklingu / 2% poliester

Gramatura

300 g/m²

Atesty


- odporność na ścieranie - 100 000 cykli Martindale'a (EN ISO 12947-2)
- odporność na piling - 4-5 (EN ISO 12945-2)
- trudnopalność - papieros (BS EN 1021-1)
- trudnopalność - zapalka (BS EN 1021-2)
- odporność na światło - 5-8 (EN ISO 105-B02)




61168



60110



60999



66170



66167



68182



68186



62083

Medley

II grupa cenowa

Skład


100% Poliester

Gramatura

364 g/m²

Atesty

- odporność na ścieranie - 75000 cykli Martindale'a (EN ISO 12947-2)
- odporność na piling - 4 (EN ISO 12945-2)
- trudnozapalność - papieros (EN 1021-1)
- trudnozapalność - zapalka (EN 1021-2)
- trudnozapalność (BS 5852 0&1)
- odporność na światło - 5-7 (EN ISO 105-B02)



60003



60999



67006




66007



67054



62054



63064



63063

Softline

II grupa cenowa

Skład

Powłoka - 100% PU

Nośnik - 100% Bawełna/EPS

Gramatura

≥220 g/m²

Atesty

- odporność na ścieranie - 50000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 5470-2)
- trudnozapałność - papieros (PN-EN 1021-1)




SL-28



SL-16



SL-18



SL-27



SL-21



SL-10



SL-19

Sprint

II grupa cenowa

Skład


100% Poliester

Gramatura


325 g/m²

Atesty


- odporność na ścieranie - 170000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2)
- odporność na piling - 4 (BS EN ISO 12945-2)
- trudnozapałność - papieros (BS EN 1021-1)
- trudnozapałność - zapalka (BS EN 1021-2)
- odporność na światło - 5 (BS EN ISO 105-B02)



PS030




PS004




PS039




PS040




PS041



PS033



PS028



PS010

Kolory wykończeń w druku mogą różnić się od rzeczywistych.

Valencia™

II grupa cenowa

Skład

Powłoka - 100% winyl
Nośnik - 100% poliestr Hi-Loft 2™

Gramatura

650 g/m²

Atesty

- odporność na ścieranie - >300000 cykli Martindale'a (UNE-EN ISO 12947-2)
- trudnozapalność - papieros (EN 1021-1)
- trudnozapalność - zapalka (EN 1021-2)
- trudnozapalność (DIN 4102 B2)
- trudnozapalność (NF P 92-503/M2)
- odporność na światło - >5 (DIN EN ISO 105-B02)
- odporność na bakterie (AATCC 147)
- odporność na pleśń (ASTM G21-02)
- urynnoodporność
- antystatyczność (ASTM D-257)

PERMABLOK3® jest sprawdzoną winylową powłoką ochronną, która tworzy wytrzymałą i skuteczną barierę przed problemami spotykanymi w służbie zdrowia i hotelach - drobnoustrojami chorobotwórczymi, ścieraniem i zabrudzeniami. Powłoka jest niewidoczna, ale zapewnia ochronę, która przejawia się w trwałości i wysokich walorach estetycznych przy minimalnym poziomie pielęgnacji.


Niektóre barwniki do odzieży i barwniki dodatkowe (takie jak te używane w jeansach) mogą migrować do jaśniejszych kolorów. Efekt tego zjawiska ulega zwiększeniu przez wilgotność i temperaturę i jest nieodwracalny. Producent nie ponosi odpowiedzialności za farbowanie spowodowane przez zanieczyszczenia zewnętrzne i trwałe zabarwienie spowodowane tym zjawiskiem.



107-4045



107-4003



107-9035



107-4042




107-2116



107-0002



107-2107



107-0034

Xtreme

II grupa cenowa

Skład


100% Poliester z recyklingu, trudnopalny

Gramatura

310 g/m²

Atesty

- odporność na ścieranie - 100000 cykli Martindale'a (EN ISO 12947-2)
- odporność na piling - 5 (EN ISO 12945-2)
- trudnopalność - papieros (EN 1021-1)
- trudnopalność - zapalka (EN 1021-2)
- trudnopalność - DIN 4102 B1, BS 5852 Section 4 (Ignition source 5)
- odporność na światło - 6 (EN ISO 105-B02)



YS094



YS081



YS009



YS079



YS136



YS026



YS047



YS096

Oceanic

III grupa cenowa

Skład

100% poliester z recyklingu zawierający 50% przędzy z sieci morskich (SEAQUAL)

Gramatura

497 g/m²

Atesty


- odporność na ścieranie ≥100 000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2)
- odporność na piling - 4 (EN ISO 12945-2)
- trudnopalność - papieros (BS EN 1021-1)
- trudnopalność - zapalka (BS EN 1021-2)
- odporność na światło - 5 (BS EN ISO 105-B02)



OOC13



OOC08




OOC01




OOC11



OOC06



OOC04



OOC16



OOC12

Select

III grupa cenowa

Skład

85% Wełna
15 % Poliamid

Gramatura

365 g/m²

Atesty


- odporność na ścieranie - 200000 cykli Martindale'a (EN ISO 12947-2)
- odporność na piling - 4 (EN ISO 12945-2)
- trudnozapałność - papieros (EN 1021-1)
- trudnozapałność - zapalka (EN 1021-2)
- trudnozapałność BS 5852 Crib 5
- odporność na światło - 5-8 (EN ISO 105-B02)



60132



60999



67098



67097



68210



62097



65117



61186

Step

III grupa cenowa

Skład

100% Trevira CS

Gramatura


336 g/m²

Atesty

- odporność na ścieranie - 100000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2)
- odporność na piling - 5 (BS EN ISO 12945-2)
- trudnozapałność - papieros (DIN EN 1021-1)
- trudnozapałność - zapalka (DIN EN 1021-2)
- trudnozapałność (BS 5852, Crib 5)
- trudnozapałność (DIN 4102:B1)
- odporność na światło - 7 (EN ISO 105-B02)



60091



60999



62057



67004



66152



68161



60090



63075

Synergy

III grupa cenowa

Skład

95% Wełna
5% Poliamid

Gramatura

400 g/m²


Atesty

- odporność na ścieranie - 100000 cykli Martindale'a (BS-EN ISO 12947-2)
- odporność na piling – 4 (BS-EN ISO 12945-2)
- trudnozapalność - papieros (BS-EN 1021-1)
- trudnozapalność - zapalka (BS-EN 1021-2)
- trudnopalność (UNI 9175 Class 1IM)
- odporność na światło - 5 (ISO 105-B02)

W związku z tym, że tkanina Synergy składa się w 95% z włókien naturalnych, każda jej partia wykazuje różnice w odcieniu, co może skutkować przy domawianiu produktów w odrębnych zamówieniach. Ponadto nieodłączną cechą wszystkich włókien naturalnych jest tendencja do delikatnego mechacenia się tkaniny.



LDS08




LDS16



LDS17



LDS62



LDS56



LDS49



LDS74




LDS73

Siatka

Bit



Runner 60061



Runner 60011



Runner 60999