

Medley

II grupa cenowa

Skład


100% Poliester

Gramatura

364 g/m²

Atesty

- odporność na ścieranie - 75000 cykli Martindale'a (EN ISO 12947-2)
- odporność na piling - 4 (EN ISO 12945-2)
- trudnozapałność - papieros (EN 1021-1)
- trudnozapałność - zapalka (EN 1021-2)
- trudnozapałność (BS 5852 0&1)
- odporność na światło - 5-7 (EN ISO 105-B02)



60003



60999



67006




66007



67054



62054



63064



63063

Softline

II grupa cenowa

Skład

Powłoka - 100% PU


Nośnik - 100% Bawełna/EPS

Gramatura


≥220 g/m²

Atesty

- odporność na ścieranie - 50000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 5470-2)
- trudnozapałność - papieros (PN-EN 1021-1)



SL-28



SL-16




SL-18



SL-27



SL-21



SL-10



SL-19

Xtreme

II grupa cenowa

Skład


100% Poliester z recyklingu, trudnopalny

Gramatura


310 g/m²

Atesty


- odporność na ścieranie - 100000 cykli Martindale'a (EN ISO 12947-2)
- odporność na piling - 5 (EN ISO 12945-2)
- trudnopalność - papieros (EN 1021-1)
- trudnopalność - zapalka (EN 1021-2)
- trudnopalność - DIN 4102 B1, BS 5852 Section 4 (Ignition source 5)
- odporność na światło - 6 (EN ISO 105-B02)




YS094



YS081



YS172



YS009



YS030



YS026



YS045



YS079

Revive

III grupa cenowa

Skład

100% Poliester z recyklingu, trudnopalny

Gramatura


300 g/m²

Atesty

- odporność na ścieranie - 60000 cykli Martindale'a (DS-EN ISO 12947-2)
- odporność na piling - 4-5 (DS-EN ISO 12945-2)
- trudnozapalność - papieros (EN 1021-1)
- trudnozapalność - zapalka (EN 1021-2)
- trudnozapalność (DIN 4102 B1)
- trudnozapalność (Önorm B1/Q1)
- trudnozapalność (UNI 9175 1IM)
- trudnozapalność (US Cal. Tech. Bull. 117)
- trudnozapalność (IMO A.652 (16))
- odporność na światło - 5-7 (ISO 105:B02)



144



154




194




774



424



534



524



664

Select

III grupa cenowa

Skład

85% Wełna
15 % Poliamid

Gramatura


365 g/m²

Atesty


- odporność na ścieranie - 200000 cykli Martindale'a (EN ISO 12947-2)
- odporność na piling - 4 (EN ISO 12945-2)
- trudnozapalność - papieros (EN 1021-1)
- trudnozapalność - zapalka (EN 1021-2)
- trudnozapalność BS 5852 Crib 5
- odporność na światło - 5-8 (EN ISO 105-B02)



60132



60999



67098




67097



68210



62097



65117



61186

Semi

III grupa cenowa

Skład


85% Wełna
15% Poliamid

Gramatura

330 g/m²

Atesty


- odporność na ścieranie - 100000 cykli Martindale'a (EN ISO 12947-2)
- odporność na piling - 4 (EN ISO 12945-2)
- trudnozapałność - papieros (EN 1021-1)
- trudnozapałność - zapalka (EN 1021-2)
- trudnozapałność BS 5852 Crib 5
- odporność na światło - 5-7 (EN ISO 105-B02)




8400



8700




4342




4363



5042



6727



6752



3227

Step

III grupa cenowa

Skład

100% Trevira CS

Gramatura


336 g/m²

Atesty

- odporność na ścieranie - 100000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2)
- odporność na piling - 5 (BS EN ISO 12945-2)
- trudnozapałność - papieros (DIN EN 1021-1)
- trudnozapałność - zapalka (DIN EN 1021-2)
- trudnozapałność (BS 5852, Crib 5)
- trudnozapałność (DIN 4102:B1)
- odporność na światło - 7 (EN ISO 105-B02)



60091



60999




65095



67004



68158



68121



60090



64159

Synergy

III grupa cenowa

Skład

95% Wełna
5% Poliamid

Gramatura

400 g/m²

Atesty

- odporność na ścieranie - 100000 cykli Martindale'a (BS-EN ISO 12947-2)
- odporność na piling – 4 (BS-EN ISO 12945-2)
- trudnozapalność - papieros (BS-EN 1021-1)
- trudnozapalność - zapalka (BS-EN 1021-2)
- trudnopalność (UNI 9175 Class 1IM)
- odporność na światło - 5 (ISO 105-B02)


W związku z tym, że tkanina Synergy składa się w 95% z włókien naturalnych, każda jej partia wykazuje różnice w odcieniu, co może skutkować przy domawianiu produktów w odrębnych zamówieniach. Ponadto nieodłączną cechą wszystkich włókien naturalnych jest tendencja do delikatnego mechacenia się tkaniny.




LDS08




LDS17



LDS27



LDS64



LDS56



LDS49



LDS31



LDS73

Skóra


IV grupa cenowa

Grubość

0,8-1,0 mm (+/- 15%)

Atesty

- odporność barwy na tarcie (na sucho, na mokro) - 4-5 (PN-EN ISO 11640)
- trudnozapalność - papieros (UNI EN 1021-1)
- trudnozapalność - zapalka (UNI EN 1021-2)
- odporność na światło - 5 (BS EN ISO 105-B02)



S-28



S-16




S-18



S-27



S-10



S-21



S-19

Skóra Premium

V grupa cenowa

Grubość

1,0-1,2 mm

Atesty


- odporność na rozdzieranie >20 N/mm (DIN 53329)
- odporność barwy na tarcie >4 (DIN EN ISO 11640)
- adhezja powierzchni - 1,5 N/cm (IUF 470)
- odporność na światło - 5 (DIN EN ISO 105-B02)
- odporność na zgniatanie 20 000 (DIN 53351)
- trudnopalność (DIN EN 1021 Part I + II)



2100



2760



2900



2180



2840



2845



2420



2875