

**Cura**

II grupa cenowa

**Skład**

98% poliester z recyklingu / 2% poliester

**Gramatura**

300 g/m<sup>2</sup>

**Atesty**


- odporność na ścieranie - 100 000 cykli Martindale'a (EN ISO 12947-2)
- odporność na piling - 4-5 (EN ISO 12945-2)
- trudnopalność - papieros (BS EN 1021-1)
- trudnopalność - zapalka (BS EN 1021-2)
- odporność na światło - 5-8 (EN ISO 105-B02)




61168



60110



60999



66170



66167



68182



68186



62083

**Medley**

II grupa cenowa

**Skład**


100% Poliester

**Gramatura**

364 g/m<sup>2</sup>

**Atesty**

- odporność na ścieranie - 75000 cykli Martindale'a (EN ISO 12947-2)
- odporność na piling - 4 (EN ISO 12945-2)
- trudnozapalność - papieros (EN 1021-1)
- trudnozapalność - zapalka (EN 1021-2)
- trudnozapalność (BS 5852 0&1)
- odporność na światło - 5-7 (EN ISO 105-B02)



60003



60999



67006




66007



67054



62054



63064



63063

## Softline

II grupa cenowa

## Skład

Powłoka - 100% PU

Nośnik - 100% Bawełna/EPS

## Gramatura


≥220 g/m<sup>2</sup>

## Atesty

- odporność na ścieranie - 50000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 5470-2)
- trudnozapałność - papieros (PN-EN 1021-1)




SL-28



SL-16



SL-18



SL-27



SL-21



SL-10



SL-19

## Sprint

II grupa cenowa

## Skład


100% Poliester

## Gramatura


325 g/m<sup>2</sup>

## Atesty


- odporność na ścieranie - 170000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2)
- odporność na piling - 4 (BS EN ISO 12945-2)
- trudnozapałność - papieros (BS EN 1021-1)
- trudnozapałność - zapalka (BS EN 1021-2)
- odporność na światło - 5 (BS EN ISO 105-B02)



PS030




PS004




PS039




PS040




PS041



PS033



PS028



PS010

**Valencia™**

II grupa cenowa

**Skład**

Powłoka - 100% winyl  
 Nośnik - 100% poliester Hi-Loft 2™

**Gramatura**

650 g/m<sup>2</sup>

**Atesty**

- odporność na ścieranie - >300000 cykli Martindale'a (UNE-EN ISO 12947-2)
- trudnozapałność - papieros (EN 1021-1)
- trudnozapałność - zapalka (EN 1021-2)
- trudnozapałność (DIN 4102 B2)
- trudnozapałność (NF P 92-503/M2)
- odporność na światło - >5 (DIN EN ISO 105-B02)
- odporność na bakterie (AATCC 147)
- odporność na pleśń (ASTM G21-02)
- urynoodporność
- antystatyczność (ASTM D-257)

PERMABLOK3® jest sprawdzoną winylową powłoką ochronną, która tworzy wytrzymałą i skuteczną barierę przed problemami spotykanymi w służbie zdrowia i hotelach - drobnoustrojami chorobotwórczymi, ścieraniem i zabrudzeniami. Powłoka jest niewidoczna, ale zapewnia ochronę, która przejawia się w trwałości i wysokich walorach estetycznych przy minimalnym poziomie pielęgnacji.


Niektóre barwniki do odzieży i barwniki dodatkowe (takie jak te używane w jeansach) mogą migrować do jaśniejszych kolorów. Efekt tego zjawiska ulega zwiększeniu przez wilgotność i temperaturę i jest nieodwracalny. Producent nie ponosi odpowiedzialności za farbowanie spowodowane przez zanieczyszczenia zewnętrzne i trwale zabarwienie spowodowane tym zjawiskiem.



107-4045



107-4003



107-9035



107-4042



107-2116



107-0002



107-2107



107-0034

**Oceanic**

III grupa cenowa

**Skład**

100% poliester z recyklingu zawierający 50% przędzy z sieci morskich (SEAQUAL)

**Gramatura**

497 g/m<sup>2</sup>

**Atesty**


- odporność na ścieranie ≥100 000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2)
- odporność na piling - 4 (EN ISO 12945-2)
- trudnopałność - papieros (BS EN 1021-1)
- trudnopałność - zapalka (BS EN 1021-2)
- odporność na światło - 5 (BS EN ISO 105-B02)



OOC13



OOC08



OOC01




OOC11



OOC06



OOC04



OOC16



OOC12

Select

III grupa cenowa

**Skład**

85% Wełna  
15 % Poliamid

**Gramatura**

365 g/m<sup>2</sup>

**Atesty**


- odporność na ścieranie - 200000 cykli Martindale'a (EN ISO 12947-2)
- odporność na piling - 4 (EN ISO 12945-2)
- trudnozapalność - papieros (EN 1021-1)
- trudnozapalność - zapalka (EN 1021-2)
- trudnozapalność BS 5852 Crib 5
- odporność na światło - 5-8 (EN ISO 105-B02)



60132



60999



67098



67097



68210



62097



65117



61186

Step

III grupa cenowa

**Skład**

100% Trevira CS

**Gramatura**

336 g/m<sup>2</sup>

**Atesty**

- odporność na ścieranie - 100000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2)
- odporność na piling - 5 (BS EN ISO 12945-2)
- trudnozapalność - papieros (DIN EN 1021-1)
- trudnozapalność - zapalka (DIN EN 1021-2)
- trudnozapalność (BS 5852, Crib 5)
- trudnozapalność (DIN 4102:B1)
- odporność na światło - 7 (EN ISO 105-B02)



60091



60999



62057



67004



66152



68161



60090



63075

## Synergy

III grupa cenowa

### Skład

95% Wełna  
5% Poliamid

### Gramatura

400 g/m<sup>2</sup>


### Atesty

- odporność na ścieranie - 100000 cykli Martindale'a (BS-EN ISO 12947-2)
- odporność na piling – 4 (BS-EN ISO 12945-2)
- trudnozapalność - papieros (BS-EN 1021-1)
- trudnozapalność - zapalka (BS-EN 1021-2)
- trudnopalność (UNI 9175 Class 1IM)
- odporność na światło - 5 (ISO 105-B02)

W związku z tym, że tkanina Synergy składa się w 95% z włókien naturalnych, każda jej partia wykazuje różnice w odcieniu, co może skutkować przy domawianiu produktów w odrębnych zamówieniach. Ponadto nieodłączną cechą wszystkich włókien naturalnych jest tendencja do delikatnego mechacenia się tkaniny.



LDS08




LDS16



LDS17



LDS62



LDS56



LDS49



LDS74



LDS73

## Skóra

IV grupa cenowa

### Grubość

0,8-1,0 mm (+/- 15%)

### Atesty


- odporność barwy na tarcie (na sucho, na mokro) - 4-5 (PN-EN ISO 11640)
- trudnozapalność - papieros (UNI EN 1021-1)
- trudnozapalność - zapalka (UNI EN 1021-2)
- odporność na światło - 5 (BS EN ISO 105-B02)




S-28



S-16



S-18



S-27



S-10



S-21



S-19

**Skóra Premium**


V grupa cenowa

**Grubość**

1,0-1,2 mm

**Atesty**


- odporność na rozdieranie >20 N/mm (DIN 53329)
- odporność barwy na tarcie >4 (DIN EN ISO 11640)
- adhezja powierzchni - 1,5 N/cm (IUF 470)
- odporność na światło - 5 (DIN EN ISO 105-B02)
- odporność na zgniatanie 20 000 (DIN 53351)
- trudnopalność (DIN EN 1021 Part I + II)



2875



2760



2900



2180



2840



2845